

Linoljevax

Innehåller: linfröolja (linum usitatissimum) och bivax (cera flava).

Täcker ca 1,5–3,5 m² per 100g



På obehandlat trä

Linoljevaxet ger en fet, avtorkningsbar yta. Vaxet är lämpligt för obehandlat trä, möbler, slöjdartiklar, läder, bänkskivor mm.

Torktiden är 1-2 dygn och genomhärdad efter minst 1 vecka. Torktiden på kvistar kan vara längre.

Vaxet kan ge många olika effekter. En slipad träyta suger mer vax och får mer färg än en hyvlad yta.

Ytor som tidigare varit använda eller behandlade bör slipas annars kan kulören bli ojämn. Gör prov!

På matta målade ytor, tegel, sten och betong

Tvätta ytan.

Skölj och låt torka,

Stryk ut vaxet tunt med en **sträv** skursvamp.

Torka bort överskottet.

Ger en vattenavvisande yta och ny ytfinish.

Rengöring

Rengör med mildt rengöringsmedel och vatten.

Applicera vaxet tunt med en sträv svamp eller ludd fri trasa. Jobba i träets längdriktning några brädor i taget. Låt vaxet suga in ca 10 – 15 minuter.

Torka av överskottet med en ludd fri trasa, gärna frotté. Det skall vara möjligt att gå/ta på den vaxade ytan direkt utan att det blir märken i vaxet.

Det räcker med en behandling.

Om vaxet får torka in flera timmar krävs maskinbearbetning för att **ta bort överskottet**.

För mycket vax ger en klabbig yta med ojämn glans och stor smutsupptagning.

Underhåll

Rengör med mildt rengöringsmedel och vatten.

Undvik rengöringsmedel med för högt PH-värde som torkar ut ytan.

Obs!

Risk för självantändning i poröst material som trasor och torkpapper. Blötlägg trasor i vatten.